

Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> )	1,13
Uygulama Sıcaklık Aralığı (°C)	-40 ile +100
Su Emilimi (%)	9
Akma Gerilmesi (MPa)	80
Akma Uzaması (%)	76
Kopma Gerilmesi (MPa)	---
Kopma Uzaması (%)	>70
Elastisite Modülü (MPa)	3200
Darbe Dayanımı (kJ/m <sup>2</sup> )	Kırılma Yok
Çentikli Darbe Dayanımı (kJ/m <sup>2</sup> )	6
Shore D Sertliği	82
Sürtünme Katsayısı	0,4
Erime Sıcaklığı (°C)	220
Lineer Isıl Genleşme Katsayısı (10-4K ) <sup>-1</sup>	0,7-1,0
Yumuşama Sıcaklığı (°C)	---
Dielektrik Dayanım (kV/mm)	25
Yüzey Direnci (Ohm)	>10 <sup>13</sup>
Yanma Davranışı	HB
UV Dayanımı	-
Kaynak Edilebilirlik	-

Bu formda yer alan tüm veriler, yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir ve yaklaşık değerleri göstermektedir. Bu değerler rehber niteliği taşıyarak malzeme seçimini kolaylaştırmak için bilgi amaçlı oluşturulmuştur ve hiçbir yasal sorumluluk içermemektedir. Seçilen ürünün spesifik alanlarda kullanım şartlarına uygunluğu son kullanıcı tarafından test edilerek onaylanmalıdır. Ek bir teknik bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.